

BERGERBOND M1X

Описание

1-компонентный клей на основе силан-модифицированного полиуретанового сырья, эластичный. Он соответствует DIN EN 14293 и ISO 17178 и поэтому подходит для склеивания двух- и трехслойного предварительно обработанного паркета без натяжения. BERGERBOND M1X не содержит растворителей, воды и подходит для роликов кресла. С BERGERBOND M1X возможно быстрое и надежное склеивание без усадки.

Технические данные

Пропорция смешения:	необходимо
Время работы / укладки:	25-35 мин.
Можно ходить после:	4-6 часов
Дальнейшая обработка:	12 ч.
Окончательная твердость через:	48 ч.
Время вентиляции:	нет
Напольное отопление:	да

Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха).

Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров!

Сертификаты / Разрешения



Giscode: RS10
Eimcode: EC1
AbZ-Nr.: Z-155.10-460

Особые примечания

Не наносить BERGERBOND M1X при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года перед началом работ рекомендуется акклиматизировать клей и паркет до одинаковой температуры.

Остатки клея от BERGERBOND M1X легко удаляются.

Применение

BERGERBOND M1X можно равномерно наносить с помощью подходящего зубчатого шпателя (BERGERTOOL зубчатый шпатель B3, B7, B11, B15). Площадь участка нанесения не должна превышать 1 м².

Немедленно вставьте паркет и хорошо прижмите его.

Убедитесь, что нижняя часть древесины полностью смочена.

Обратите внимание на компенсационные швы компонентов здания.

Расход

В зависимости от зубчатого шпателя, паркета и субстрата: 900-1.400 / м²

Основа

Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено.

BERGERBOND M1X можно комбинировать с BERGERBOND PRIMER P, BERGERBOND PRIMER D и BERGERBOND PRIMER E. Мы рекомендуем использовать BERGERBOND PRIMER P и BERGERBOND PRIMER E для ангидритных стяжек.

При наличии риска повышения влажности проверьте, соблюдаются ли соответствующие правила гидроизоляции от влаги.

В случае напольного отопления необходимо протестировать грунтовку с BERGERBOND PRIMER P. Убедитесь, что праймер высох достаточно.

BERGERBOND M1X может использоваться без грунтовки на неабсорбирующих и абсорбирующих основаниях (например, цемент, ангидрит, проточный ангидрит).

Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 9 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger Seidle должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено настоящее руководство. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКБ, BEB, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного руководства является исключительной ответственностью процессора и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов

BERGERBOND M1X

- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы