

AQUASEAL® 2KPU SPORT

Описание

AQUASEAL® 2KPU SPORT представляет собой двухкомпонентный лак на водной основе на базе полиуретана, специально разработан для спортивных палов. Соответствует нормативу DIN18032-2 и тесту Ö-Norm B 2608 ÖISS-Richtlinie 1990г. и EN 14904. AQUASEAL® 2KPU SPORT обладает высокой степенью износостойкости, очень устойчив к химическим веществам и можно так же использовать для покрытия паркетных полов в помещениях с очень высокой нагрузкой.

Giscode W3/DD+;abZ-Nr.Z-157-10-47

Степень глянца

Матовый, полуматовый

Рекомендация по нанесению

Грунтовать с

AQUASEAL® FLEXPRIMER

или...

с более «тёплым»
оттенком древесины

AQUASEAL® 2KPU SPORT

Дать возможность
высохнуть ночь
без промежуточной
шлифовки

Первый слой лака с валиком
AQUASEAL® 2KPU SPORT

Дать возможность
высохнуть ночь
промежуточной
шлифовки

Цвет игрового поля

AQUASEAL® 2KPU SPIELFELDMARKIERUNGSFARBE

Дать возможность
высохнуть ночь
промежуточной
шлифовки
(не шлифовать на
проход!)

Второй слой лака с валиком –
AQUASEAL® 2K-PU SPORT

Применение

Перед началом работы AQUASEAL® 2KPU SPORT смешивается в соотношении 10:1 с отвердителем непосредственно в комби-упаковке или в ведре для смешивания BERGER TOOL MixBOX. Сразу после добавления отвердителя хорошо размешать. Смесь пригодна к использованию в течение двух часов (жизнеспособность), это значит, что смесь, хотя и остается жидкой примерно в течение суток, не должна использоваться по истечении 2-х часов, так как снижается стойкость лакового покрытия. Смешивать столько, сколько необходимо для работы. Смесь выделяет углекислый газ (CO₂), поэтому, во избежание взрыва, не храните упаковки со смесью герметично закрытыми! Материал наносится валиком/кистью в 2 – 3 слоя.

Специальные рекомендации

В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаками серии AQUASEAL® следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.

Высыхание

Во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить в сутки валиком только один слой водного лака, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать.

Не ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой валиком/кистью: около 100 мл/м² или 10 м²/л

Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 12 месяцев (базовый лак) и минимум 12 месяцев (отвердитель) в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)