Berger-Seidle
Parkett will das Beste!

AquaSeal® EcoGold

Описание
AquaSeal® EcoGold представляет собой комбинацию на основе полимеризованных акриловых и полиуретановых дисперсий и отличается хорошими показателями устойчивости и беспроблемным применением. Не нуждается в смешивании, сразу готов к применению, удобен в работе, с оптимальной фазой высыхания. После высыхания AquaSeal® EcoGold обладает высокими свойствами заполнения и хорошим, беспроблемным растеканием.

Giscode: W2+
Emicode: EC1, blauer Engel RAL-UZ 12a, abZ-Nr. 157.10-46

Степень глянца
матовый, полуматовый, глянцевый

Особые примечания
Как правило, лак AquaSeal® EcoGold имеет хорошую адгезию с различными грунтами, например с AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® UniSpachtel, AquaSeal® ExoBloc и SolvSeal UniQuickPrimer.

Содержащие большое количество масла породы дддревесин, такие как тик или оливковое дерево, следует грунтовать при помощи AquaSeal® ExoBloc. Темные породы, такие как вишня или груша следует - по соображениям оптики - основательно грунтовать (красивое поджигание древесины) при помощи AquaSeal® ExoBloc. Лак AquaSeal® EcoGold не подходит для пробковых полов.

Применение
AquaSeal® EcoGold может наноситься валиком, кистью или перекрестно шпателем. Лак наносится равномерно в 3 слоя. Проблемные породы древесины, такие как бук, клен и ясень не шпаклевать, а работать валиком!

Специальные рекомендации
В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаком AquaSeal® EcoGold следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.

Высыхание
Во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить в сутки валиком только один слой водного лака, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Не ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

Расход
В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой шпателем:
около 30 мл/м^2 или 35 м^2/л

1 слой валиком/кистью:
около 100 мл/м^2 или 10 м^2/л

Хранение и транспортировка
Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Ссылка
Следующие рубрики сборника листков нашей технической информации являются составной частью данного листка технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)
- Хим. состав согласно VDL-RL-01: полимеризованные акриловые и полиуретановые дисперсии, добавки, 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он; Реакционная смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC-No. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC N°. 220-239-6] (3: 1) в качестве консерванта
- Информация о алергиях по: +496359 / 8005-70
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Используйте комбинированный фильтр A2 / P2 во время распыления
- При шлифовании используйте пылевой фильтр P2
- Обеспечить тщательную вентиляцию во время обработки и сушки
- Избегайте еды, питья и курения при использовании краски
- При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды.
- Не допускайте попадания в канализацию, водные пути или почву
- Очистите инструменты сразу же после использования с мылом и водой
- Только пустые контейнеры годны для переработки
- Утилизировать жидкие остатки в месте сбора старых покрытий.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12