

AQUASEAL® EXOBLOC

Описание

AQUASEAL® EXOBLOC является эффективно изолирующим, способствующим адгезии однокомпонентным грунтовочным лаком. Этот грунтовочный лак на основе акрилатных полимеров, он хорошо смачивает поверхность, заполняет поры и создает лаковую пленку. AQUASEAL® EXOBLOC подходит для большинства экзотических пород древесины и изолирует содержащиеся в этих породах вещества, он препятствует вымыванию солей и масел из древесины и окрашиванию находящейся рядом древесины. AQUASEAL® EXOBLOC подчеркивает теплый цвет древесины, как это обычно бывает с грунтовкой на основе растворителя.

Giscode W3+

Особые примечания

AQUASEAL® EXOBLOC нельзя шлифовать (есть риск зонально сошлифовать продукт полностью, что приведет в последствии - при покрытии основным лаком - к изменению и перепадам цвета). После высыхания AQUASEAL® EXOBLOC имеет глянцевую оптику. AQUASEAL® EXOBLOC может использоваться в качестве грунтовки для следующих верхних слоев:

- AQUASEAL® 2KPU
- AQUASEAL® GREENSTAR
- AQUASEAL® CERAMICSTAR
- AQUASEAL® ECOGOLD
- AQUASEAL® ECOSILVER
- AQUASEAL® SMARTHOME
- AQUASEAL® MONOTOP

Применение

AQUASEAL® EXOBLOC наносится равномерно валиком в один насыщенный слой. Нанесение шпателем возможно.

Высыхание

Можно покрывать лаком через 1-2 ч, при 23°C/50% относительной влажности воздуха. Что касается дерева, мы рекомендуем только один слой прокатки в день, чтобы древесина также могла выделять поглощенную воду. При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Не нагружать пол, класть ковры или уход за полом, не раньше чем от 8 до 14 дней.

Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:
1 слой валиком: около 100 мл/ м² или 10 м²/л.

При использовании на сильно впитывающих поверхностях (например, бук/вишня) грунтовочный лак ледует ожидать более высокий расход (150 мл/ м²). Дополнительный слой должен быть уменьшен в следующих слоях верхнего покрытия.

Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде. Беречь от мороза.

Паркет с заводской лаковым покрытием

Эта базовая грунтовка не подходит для последующего уплотнения паркета с защитой от ультрафиолета.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)