

AQUASEAL® SMARTHOME

Описание

AQUASEAL® SMARTHOME – однокомпонентный, быстро сохнущий паркетный лак. Он был разработан для паркета и других деревянных полов в жилых помещениях с нагрузкой от нормальной до средней.

Giscode: W2+, abZ-Nr. Z-157.10-46

Степень глянца

матовый, полуматовый

Применение

AQUASEAL® SMARTHOME может наноситься в неразбавленном виде в 3 слоя валиком или 1 слой валиком и 2 слоя перекрестно шпателем и затем 1 – 2 слоя валиком.

Специальные рекомендации

В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаком AQUASEAL® SMARTHOME следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.

В качестве грунтовки для AQUASEAL® SMARTHOME могут использоваться только следующие системы:

- AQUASEAL® UNISPACHTEL
- AQUASEAL® FLEXPRIMER
- AQUASEAL® EXOBLOC

Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха после одного слоя валиком/кистью: через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить. Слой шпателем: примерно через 10-20 минут. При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Не ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой шпателем: около 30 мл/м² или 35 м²/л

1 слой валиком/кистью: около 100 мл/м² или 10 м²/л

Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Паркет с заводским лаковым покрытием

Лак AQUASEAL® SMARTHOME не пригоден для нанесения на паркетную доску с заводским лаковым покрытием и на пробку.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам Предосторожности)