

CLASSIC BIOLAUGE

Описание

CLASSIC BIOLAUGE используется для предварительной обработки древесины до пропитки маслом CLASSIC BASEOIL или до классической мыльной обработки хвойных пород древесины при помощи CLASSIC BIOSOAP. При этом CLASSIC BIOLAUGE вступает во взаимодействие с элементами древесины. После предварительной обработки щелочью древесина особенно хорошо впитывает CLASSIC BASEOIL, при применении CLASSIC BASEOIL COLOR возможно достижение особенно ярких цветов.

Дуб приобретает более темный окрас, а после пропитки маслом появляется античный эффект. При применении на хвойных породах, древесина приобретает более темный цвет, соответствующий естественному процессу старения под воздействие света. Тем самым процесс убыстряется, а дальнейшее пожелтение сводится к минимуму.

Giscode: не применимо. Без применения растворителя.

Степень блеска:

В качестве предварительной обработки CLASSIC BIOLAUGE не влияет на степень блеска.

Особые примечания

- CLASSIC BIOLAUGE едкий, что обусловлено высоким содержанием PH. Необходимо обращать внимание на защиту кожи и глаз. Загрязненные поверхности необходимо незамедлительно очистить водой.
- Необходимо произвести профессиональную оценку состояния пола на предмет пригодности.
- В случае поверхностей, чувствительных к влаге и склонных к набуханию, напр. (многослойный паркет с восстановительной шлифовкой, более старый паркет/слишком сухой паркет, рассохшееся клеевое основание) рекомендовано отказаться от обработки щелочью. Нанесенная вода может привести к значительным проблемам, связанных с этим, особенно при наличии открытых фуг.
- С CLASSIC BIOLAUGE возможно вымывание элементов древесины, препятствующих высыханию масла в тропических сортах древесины. В таком случае после проведенной обработки щелочью необходимо промыть поверхность большим количеством воды, затем древесина подкисляется раствором уксуса водой в соотношении 1:3. После повторного высушивания можно начинать обработку маслом.
- Каждый вид древесины реагирует по своему на обработку щелочью. Необходимо провести предварительную пробу на предмет реакции дерева.
- В связи с воздействием щелочи, элементы древесины легче растворяются водой. Данный эффект может привести к мобилизации, образованию тянущихся следов

и пережестыванию при использовании водных лаков для лакировки.

- Щелочь воздействует на металлы (шины, гвозди, загрязнения), что может привести к значительному изменению цвета древесины.
- Рабочие средства промываются водой.
- Для получения более интенсивного действия после высушивания можно произвести повторную обработку.

Применение

Поверхность сырого дерева должна быть чистой и равномерно отшлифованной. Необходимо полностью удалить замазку для фуг, а также более старые вещества, нанесенные на поверхность, препятствующие пропитке. CLASSIC BIOLAUGE наносится на поверхность древесины при помощи щелочестойкого универсального валика Berger-Seidle или нейлоновой кистью равномерно по направлению к дереву.

Сушка

Щелочь взаимодействует с деревом и его элементами в процессе сушки. По данной причине поверхность может подвергаться дальнейшей обработке не ранее, чем через 24 часа при 23 °C/50% относительной влажности. При более низких температурах, а также при более высокой влажности необходимо рассчитывать более продолжительное время сушки.

Расход

Приблизительно 100-120 мл/м² (8-10 м²/л), в зависимости от количества к применению.

Хранение/ транспортировка

При транспортировке и хранении в прохладном и сухом месте в нераскрытой оригинальной упаковке годен в течение не менее 24 месяцев. Открытые упаковки всегда герметично закрывать.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)