



» экологически чистое покрытие для полов из дерева и пробки, столешниц и рабочих поверхностей, мебели и прочей древесины в помещении;

» высокая степень износостойкости;

» грязеотталкивающие свойства;

» простота ухода.

Свойства :

Очень красивое, естественное и прочное покрытие. *Ecoline Hartwachsöl* - специально разработанная система покрытий полов из древесины, пробки и бамбука, поверхностей мебели, подвергающихся большим эксплуатационным нагрузкам. Оно комбинирует преимущества поверхностей, покрытых маслом (подчеркивает натуральную красоту дерева) с небывало высокой износостойкостью и прочностью, поэтому уборка и уход очень просты.

Ecoline DuoTop-System безопасна для человека и позволяет древесине "дышать". Простая в нанесении система соответствует директивам VOC 2010, обладает противоскользкими свойствами, обновляется локально, является малозатратным за счет экономного расхода материала.

Оттенки:

3600Eco шелковисто-матовый.

Область применения:

Для любых полов из древесины в жилых помещениях: паркет, массивные полы, штучный паркет, щитовой паркет с верхним слоем из шпона; для столешниц, рабочих поверхностей и мебели. Кроме того, подходит для твердых и экзотических пород древесины, термообработанной древесины. В случае сомнений - сделать пробное окрашивание на оригинальных образцах.

Применение:

Нанесение:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой (макс. влажность древесины 12 %). Лак и остатки краски удалить. Деревянную поверхность хорошо отшлифовать. Зернистость круга или шлифовальной бумаги 120 - 150. Шлифовальную пыль тщательно удалить тряпкой или пылесосом.

Первый слой:

Ecoline Hartwachsöl хорошо размешать-не разбавлять. Тонко нанести шпателем *Ecoline* и распределить. Количество используемого материала ок. 15 гр/м², в зависимости от сорта древесины. В течение 30 минут поверхность, обработанную шпателем, выровнять от разводов шлифовальной машиной с белым падом. При нанесении на полы с фаской - обратитесь, пожалуйста, к специалистам.

Высыхание: ок. 3 - 4 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). После высыхания обработать поверхность полировальной машиной с зеленым падом.

Второй слой:

Наносить с помощью *Ecoline* шпателя. В течение 30 минут поверхность, обработанную шпателем, выровнять от разводов шлифовальной машиной с белым падом. *Ecoline Hartwachsöl* готов к использованию. Хорошо перемешать - не разбавлять. Можно ходить по полу через 8 часов.

Количество слоев:

2 x *Ecoline Hartwachsöl*.

Все продукты *Ecoline DuoTop-Systems* можно наносить пульверизатором.

Наилучшая температура производственных работ :

15 °C - 25 °C, минимум 8 °C.

Объем банок и расход::

0,75 л = ок. 26 м² при нанесении в 2 слоя;

2,5 л = ок. 87 м² при нанесении в 2 слоя;

10,0 л = ок. 348 м² при нанесении в 2 слоя;

(зависит от сорта древесины и структуры обрабатываемой поверхности).

Очистка рабочих инструментов:

Ecoline Hartwachsöl с помощью *SAICOS Pinselreiniger* (без бензола) .

Простота уборки, ухода и эксплуатации:

Обычная уборка с помощью тряпки, мопа и пылесоса. Для влажной уборки можно использовать средства (добавить в воду *Ecoline Wischpflege*). Трудновыводимые загрязнения и жирные пятна (например, от жвачки) удалить *Ecoline Magic Cleaner*. Поверхности, покрытые *Ecoline Hartwachsöl*, обновляются с помощью *Ecoline Hartwachsöl* .

Хранение на складе:

В закрытой оригинальной таре минимум 5 лет.

Физические свойства:

Удельный вес: 0,97 - 0,99 гр/см³;

Вязкость: слегка тиксотропный, тягучий;

Запах: слабый/мягкий (натуральных растительных масел), после высыхания - без запаха;

Точка воспламенения: свыше 61 °C согласно DIN 53213 (не требует специального обозначения в соответствии с нормативными документами EU).



Ecoline

Техника безопасности – первая помощь:

Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Держать вдали от пищи, напитков и кормов для домашних животных. При попадании в глаза срочно промыть чистой водой и обратиться к врачу

Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). – После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102).

Состав:

На натурально растительной основ: масла подсолнечника и сои, сафлоровое масло.

Присадки: Сохнет на основе минерального материала, не содержащего свинца, 2-бутаноксим (не дает образовываться поверхностной пленке).

Растворители: алифатические углеводороды = деароматизированный тестбензин (не содержит бензола), который соответствует гигиеническим требованиям европейского реестра лекарственных средств.

Ecoline Hartwachsöl не содержит биоцидных компонентов. После высыхания покрытие проверено на соответствие DIN 53160 T. 1+2 (устойчивость к воздействию слюны и пота) и проверено на соответствие EURO-Norm DIN EN71 T. 3 (регулирование миграционных процессов) = разрешено к использованию для производства детских игрушек. Предельное значение ЕС для масел с твердым воском (Kat. A/i): 500 гр/л (2010).

Ecoline Hartwachsöl содержит максимально 100 гр/л VOC.